

راتنج البولي إيثيلين خطي منخفض الكثافة 1210™ CEFOR ص

ملخص CEFOR™ عبارة عن بولي إيثيلين بيوتين خطي منخفض الكثافة يستخدم في أغشية البثق العامة 1210P

ملخص

الخصائص والتطبيقات الرئيسية:
تستخدم في التغليف الصناعي والغذائي والمتخصص
بصريات أفضل وإمكانية معالجة أفضل
استقرار أفضل للألوان
أداء الختم الجيد

يتوافق مع:

الاتحاد الأوروبي. رقم 10/2011 (3.2a.c) 1520

US FDA 21 CFR 177.

راجع اللوائح للحصول على تفاصيل كاملة.

- معونة المعالجة: لا

- الانزلاق: 1200 جزء في المليون

- مصاد للكثافة: 2000 جزء في المليون

مادة مضافة

| طريقة اختبار | القيمة الاسمية (SI) | القيمة الاسمية (الإنجليزية) | الخصائص الفيزيائية |
|--------------|----------------------------|-----------------------------|---|
| ASTM D792 | 0.919 جم / سم ³ | 0.919 جم / سم ³ | كثافة |
| طريقة داو | 0.918 جم / سم ³ | 0.918 جم / سم ³ | كثافة القاعدة |
| ISO 1133 | 1.0 جم / 10 دقيقة | 1.0 جم / 10 دقيقة | معدل التدفق الشامل للذوبان (190 ح / 2.16 كجم) |
| طريقة اختبار | القيمة الاسمية (SI) | القيمة الاسمية (الإنجليزية) | الخصائص الحرارية |
| ASTM D1525 | 101 ح | F ₀ 214 | نقطة التليين فيكات |
| طريقة داو | 116 ح | F ₀ 241 | درجة حرارة الانصهار (DSC) |
| طريقة اختبار | القيمة الاسمية (SI) | القيمة الاسمية (الإنجليزية) | خصائص الفيلم |
| | 51 ميكرومتر | 2.0 مل | سماعة الفيلم - معامل قاطع |
| طريقة داو | 8.19 جول / سم ³ | 99 قدم / رطل / بوصة | لمقاومة ثقب الفيلم المختبرة |
| ASTM D882 | 183 ميجا باسكال | 26600 رطل لكل بوصة مربعة | 2% Secant, MD |
| | 217 ميجا باسكال | 31500 رطل لكل بوصة مربعة | 2% Secant, TD |
| ASTM D882 | | | قوة الشد |
| | 10.3 ميجا باسكال | 1500 رطل / بوصة مربعة | المحصول: MD |
| | 11.0 ميجا باسكال | 1600 رطل لكل بوصة مربعة | المحصول: TD |
| | 31.7 ميجا باسكال | 4600 رطل لكل بوصة مربعة | استراحة: MD |
| | 25.0 ميجا باسكال | 3630 رطل لكل بوصة مربعة | استراحة: TD |
| ASTM D882 | | | استطالة الشد |
| | 660% | 660% | استراحة: MD |
| | 710% | 710% | استراحة: TD |
| ASTM D1709A | 100 جرام | 100 جرام | تأثير دارت دروب |
| 2ASTM D1922 | | | Tear Strength MD |
| | 110 جرام | 110 جرام | Elmendorf |
| | 260 جرام | 260 جرام | TD |
| طريقة اختبار | القيمة الاسمية (SI) | القيمة الاسمية (الإنجليزية) | الخواص البصرية |
| ASTM D2457 | 69 | 69 | لمعان (0.20) |
| ASTM D1003 | 11% | 11% | ضباب |

ملاحظات البحث

شروط التصنيع للفيلم المنفوخ:

فجوة القالب: 70 مل (1.8 مم) درجة حرارة
الذوبان: 440 هف (227هـج) الإخراج: 120 رطل /
ساعة (55 كجم / ساعة)
قطر القالب: 8 بوصات (203 ملم)
نسبة التفجير: 2.5 : 1
ارتفاع خط الصقيع: 28. (71 سم)

تلاظ

هذه خصائص نموذجية فقط ولا يجب تفسيرها على أنها مواصفات. يجب على المستخدم تأكيد النتائج من خلال الاختبارات الخاصة به.
1 يتم تقدير كثافة القاعدة باستخدام افتراض أن كل 1000 جزء في المليون من الكتلة المضادة في المنتج النهائي ترفع كثافة البوليمر بمقدار 0.0006 جم / سم

3. كثافة القاعدة هي الكثافة المقدرة للبوليمر إذا لم يكن يحتوي على كتلة مضادة.
2 الطريقة ب : عينة اختبار مستطيلة معدلة



منتج الوكالة

تهتم شركة صدارة للكيمياء بشكل أساسي بكل من يصنع ويوزع ويستخدم منتجاتها والبيئة التي نعيش فيها. هذا الاهتمام هو أساس فلسفة الإشراف على المنتجات التي نتبعها في تقييم السلامة والصحة والمعلومات البيئية لمنتجاتنا ثم اتخاذ الخطوات المناسبة لحماية الموظفين والصحة العامة وبيئتنا. يقع نجاح برنامج الإشراف على المنتجات على عاتق كل فرد معني بمنتجات صدارة - بدءاً من المفهوم والبحث الأولي وحتى تصنيع كل منتج واستخدامه وبيعه والتخلص منه وإعادة تدويره.

عميل يلاحظ

تشجع صدارة عملائها بشدة على مراجعة كل من عمليات التصنيع الخاصة بهم وتطبيقاتهم لمنتجات صدارة من وجهة نظر صحة الإنسان والجودة البيئية للمساعدة في ضمان عدم استخدام منتجات صدارة بطرق لم يتم تصميمها أو اختبارها. سيساعد موظفو الصدارة العملاء في التعامل مع الاعتبارات البيئية وسلامة المنتجات. يجب الرجوع إلى مطبوعات منتجات صدارة ، بما في ذلك أوراق بيانات السلامة ، قبل استخدام منتجات صدارة. ورقة بيانات السلامة الحالية متوفرة من صدارة.

طبي سياسة التطبيقات

هذا المنتج غير مخصص للاستخدام في التطبيقات الطبية ويجب عدم استخدامه في أي من هذه التطبيقات.

تطلب صدارة من العملاء الذين يفكرون في استخدام منتجات صدارة في التطبيقات الطبية إخطار صدارة حتى يمكن إجراء التقييم المناسب. لا تصادق صدارة أو تدعي ملاءمة منتجاتها لتطبيقات طبية محددة. تقع على عاتق الجهاز الطبي أو الشركة المصنعة للمستحضرات الصيدلانية مسؤولية تحديد أن منتج صدارة آمن ومشروع ومناسب تقنياً للاستخدام المقصود. لا تقدم صدارة أي ضمانات بشأن القابلية للتسويق أو الملاءمة لغرض معين غير مستثناة صراحة.

تصل

لا حرية من التعدي على أي براءة اختراع مملوكة لصدارة أو للغير ليتم الاستدلال عليها. نظراً لأن شروط الاستخدام والقوانين المعمول بها قد تختلف من موقع إلى آخر وقد تتغير بمرور الوقت ، يكون العميل مسؤولاً عن تحديد ما إذا كانت المنتجات والمعلومات الواردة في هذا المستند مناسبة لاستخدام العميل ولضمان امتثال مكان عمل العميل وممارسات التخلص منه. مع القوانين المعمول بها والتشريعات الحكومية الأخرى. لا تتحمل صدارة أي التزام أو مسؤولية بخصوص هذه المعلومات

في هذه الوثيقة. يتم تقديم الضمانات الآن ! تستثنى صراحة جميع الضمانات الضمنية أو القابلة للتسويق أو الملاءمة لغرض معين.

قسم التسويق والمبيعات

شركة صدارة للكيمياء

ص.ب 39777

الطهران 31942 المملكة العربية السعودية هاتف: +966 13 8135999

البريد الإلكتروني: Marketing_Sales@sadara.com

إضافي معلومة

هذه الوثيقة مخصصة للاستخدام داخل المملكة العربية السعودية ومصر والأردن ولبنان وفلسطين والعراق.

www.sadara.com

تاريخ النشر: 20/04/2015

© 2015 شركة صدارة للكيمياء

