

## بولي بروبيلين

## تصنيع PP H3030

## وصف

**تصنيع PP H3030** هو بولي بروبيلين متجلانس مع معدل تدفق ذوبان (MFR) 3.0 جم / 10 دقيقة.

**تصنيع PP H3030** تم تصميمه لتطبيقات فيلم البولي بروبيلين ثنائي المحور (BOPP) ، مما يوفر شفافية ولمعان ممتاز ، وصلابة عالية وإمكانية معالجة ممتازة.

**تصنيع PP H3030** تم تصنيعه ليتم استخدامه لكل من الأغراض العامة والأفلام الممعدنة.

## تطبيقات نموذجية

تم إنتاج الأفلام باستخدام **تصنيع PP H3030** مناسبة لعمليات الطباعة والتصفيح والطلاء المختلفة لتطبيقات تغليف المواد الغذائية وغير الغذائية.

تغليف المواد الغذائية: البسكويت والشوكولاتة والحلويات ورقائق البطاطس والأطعمة المخبوزة والمعكرونة والأطعمة الخفيفة وأطعمة الحيوانات الأليفة وما إلى ذلك. التغليف غير الغذائي: الصابون والمنظفات وأكياس النسيج والأشرطة ذاتية اللصق واللف حولها والملصقات ذاتية اللصق وما إلى ذلك.

## خصائص نموذجية

قيمة	وحدة	طريقة	بدني
3.0	ز / 10 دقيقة	ISO 1133	معدل تدفق الذوبان (230 درجة مئوية / 2.16 كجم)
163	درجة مئوية	ISO 11357-3	درجة حرارة الانصهار
154	درجة مئوية	ISO 306	درجة حرارة التلدين فيكت
102	درجة مئوية	ISO 75-2	درجة حرارة تشويه الحرارة @ 0.45 ميجا باسكال
0.9	ز / سم <sup>3</sup>	ISO 1183	كتافة

قيمة	وحدة	طريقة	ميكانيكي
33	الآلام والكره الذهنية	ISO 527-2	قوية الشد، والعائد
10	%	ISO 527-2	استطالة الشد @ العائد
1450	الآلام والكره الذهنية	ISO 178	معامل الانحناء (٪ ثابت)
4.0	كيلوجول / م²	ISO 179 / 1eA	قوية تأثير شاري (محززة) عند 23 درجة مئوية
100	ص	ISO 2039-2	صلابة روکویل

## شروط المعالجة النموذجية

درجة حرارة البثق	:	250 ~ 200 درجة مئوية
درجة حرارة لفة البرد	:	40 ~ 20 درجة مئوية
نسبة التمدد MD درجة حرارة	:	160 ~ 130 درجة مئوية
التمدد MD	:	7 ~ 4
نسبة التمدد TD درجة حرارة	:	170 ~ 155 درجة مئوية
تمدد TD	:	10 ~ 7

**ملحوظة:** يجب استخدام معلمات المعالجة كمبادئ توجيهية فقط. لا يجب تفسير قيم الخصائص المذكورة أعلاه على أنها مواصفات.

## الشركة الوطنية لتسويق تكنولوجيا البتروكيمييات

صندوق بريد: 26707 الرياض - 11496 المملكة العربية السعودية

هاتف: +966 11222205 4198 11417 فاكس: +966 4 بريد إلكتروني:

marketing@tasnee.com

الموقع: www.tasneemarketing.com

## الاتصال الغذائي

يتم تصنيع المواد وفقاً لأعلى المعايير ، ولكن يتم تطبيق متطلبات خاصة على تطبيقات معينة ، مثل الاستخدام النهائي لللامسة الغذائية. للحصول على معلومات محددة حول الامتثال التنظيمي ، يرجى الاتصال **تصنيع** أدناه أو ممثلنا المحلي في منطقتك.

## أمان

يجب حماية العمال من إمكانية ملامسة الجلد أو العين للبوليمر المصنوع. كحد أدنى من الاحتياطات ، يقترح نظارات السلامة والقفازات المقاومة للحرارة لمنع الإصابات الميكانيكية أو الحرارية للعيدين واليدين. قد يتحلل البوليمر المنصهر الذي يتجاوز متطلبات طروف المعالجة ويتحرر ويتسرب في أبخرة وأبخرة ورائحة كريهة. في التركيزات العالية قد تسبب تهيج الأعشرية المخاطية. يجب تهوية مناطق التصنيع لحمل الأدخنة والأبخرة. يجب مراعاة التشريعات الخاصة بالسيطرة على الانبعاثات ومنع التلوث. إذا تم الالتزام بمبادئ ممارسة التصنيع السليمة وكان مكان العمل جيد التهوية ، فلن تكون هناك مخاطر صحية في معالجة المواد.

قد تحرق المادة عند إمدادها بالحرارة الرايده والأكسجين. يجب التعامل معها وتخزينها بعيداً عن ملامسة اللهب المباشر و / أو مصادر الاشتعال. أثناء الاحتراق ، تولد المادة حرارة كبيرة وقد تطلق دخاناً أسود كثيفاً. يجب إطفاء الحرائق بالرغوة الثقيلة أو المسحوق الجاف. لمزيد من المعلومات حول السلامة في المناولة والمعالجة ، يرجى الرجوع إلى صحيفة بيانات سلامة المواد (MSDS).

## تخزين

يتم تغليف المواد في أكياس 25 كجم أو في حاويات سائبة لحمايتها من التلوث. قد يكون وقت تخزين المواد التي تزيد مدتها عن 6 أشهر تأثير سلبي على جودة المنتج النهائي. يوصى عموماً بتحويل جميع المواد في غضون 6 أشهر من تاريخ التسليم. تتعرض المادة للتلف بسبب الأشعة فوق البنفسجية أو درجات حرارة التخزين العالمية. لذلك يجب حماية المادة من أشعة الشمس المباشرة ودرجات الحرارة فوق 40 درجة مئوية والرطوبة الجوية العالمية أثناء التخزين. مزيد من طروف التخزين غير المواتية هي التقلبات الكبيرة في درجة الحرارة المحيطة والرطوبة الجوية العالمية. **تصنيع** لن يمنحك أي ضمان لظروف التخزين غير المواتية التي قد تؤدي إلى تدهور الجودة مثل تغيير اللون والرائحة الكريهة وأداء المنتج الرديء.

## تنصل

"يتم تقديم المعلومات والبيانات الواردة في هذا المنشور دون تحيز ، وتستند إلى معرفتنا الحالية وخبرتنا وعلى عدد محدود من الاختبارات". "في ضوء العوامل العديدة التي قد تؤثر على المعالجة والتطبيق ، فإن هذه البيانات لا تعفي متلقي هذه المعلومات من مسؤولية إجراء الاختبارات والتجارب الخاصة به ؛ كما أنها لا تنتهي على أي ضمان ملزم قانوناً لخصائص معينة ولا بشأن الملائمة لغرض محدد للمنتجات المصنوعة مع المعلومات الواردة في هذا المنشور أو على أساسها ".