

مارليكس® سمو TR-144

يفي هذا الراتنج بهذه المواصفات:
 • لائحة FDA 21CFR 177.1520.
 مناسب لتغليف المواد الغذائية.

تم تصميم بوليمر هيكسين كوبوليمر عالي الوزن الجزيئي لتطبيقات الأفلام. تمت صياغته لتوفير....

- قابلية المعالجة الجيدة
- صلابة جيدة ومتانة
- خصائص مزج جيدة مع راتنج فيلم HMW HDPE
- تشمل التطبيقات النموذجية ما يلي:
- بطانات الحوائط المتعددة
- وأكياس التسوق وأكياس القمامة

الخصائص الفيزيائية الاسمية *	ASTM	وحدة	قيمة
كثافة	D1505	ز / سم ³	0.946
مؤشر الذوبان ، الحالة 190 درجة مئوية / 2.16 كجم HLM I ، الحالة 190 درجة مئوية / 21.6 كجم	D1238 D1238	ز / 10 دقيقة ز / 10 دقيقة	0.18 15
معامل الانحناء ، درجة حرارة	D790	الاقام والكروب الذهبية	1150
هشاشة الظل	D746	°ج	75->
خصائص الفيلم النموذجية ** قطرة السهم (66 سم)	D1709	ز	90
قوة تأثير سينسر	D3420	ي	0.35
مقاومة الشد ، 50 مم / دقيقة	D882	الاقام والكروب الذهبية	MD: 24 TD: 26
استطالة عند الكسر ، 50 مم / دقيقة	D882	%	MD: 480 TD: 640
قوة Elmendorf المسيل للدموع	D1922	ز	MD: 19 TD: 270

* الخصائص الاسمية المذكورة هنا هي خصائص نموذجية للمنتج ، ولكنها لا تعكس تباين الاختبار العادي ، وبالتالي لا ينبغي استخدامها لأغراض المواصفات. تم تقريب القيم. تم تحديد الخصائص الفيزيائية عند الضغط العيّنات المقولية التي تم تحضيرها وفقاً للإجراء C من ASTM D4703 ، الملحق A1.
 * * بناءً على فيلم 0.025 مم تم إنتاجه بنسبة تفجير 4: 1.

للمزيد من المعلومات:
 شركة قطر للكيماويات المحدودة (كيوكيم)
 صندوق بريد 24646
 الدوحة قطر
 هاتف: 44847110 (974)
 44847111 (974+)
 البريد الإلكتروني: marketing@qchem.com.qa
 (+974) 44847110 (MSDS) 974
 أو
 قم بزيارة موقعنا
 www.qchem.com.qa

قبل استخدام هذا المنتج ، يُنصح المستخدم ويحذر من اتخاذ قراره الخاص وتقييمه لسلامة المنتج وصلاحيته للاستخدام المحدد في قائمة الانتظار كما يُنصح بعدم الاعتماد على المعلومات الواردة هنا لأنه قد تأخر في استخدام أو تطبيق معين في نيويورك. تقع على عاتق المستخدم المسؤولية النهائية للتأكد من أن المنتج مناسب وأن التعليمات البرمجية قابلة للتطبيق على التطبيق المحدد للمستخدم. لا تقدم شركة Qa tar Chemical Company Ltd ، وتخلي مسؤوليتها صراحةً ، من جميع الضمانات ، بما في ذلك ضمانات القابلية للتسويق أو الملاءمة لغرض معين ، بغض النظر عما إذا كانت شفوية أو مكتوبة ، صريحة أو ضمنية ، أو يزعم أنه ينشأ عن أي استخدام لأي تجارة أو عن أي مسار تعامل فيما يتعلق بنا للمعلومات الواردة هنا أو المنتج نفسه. يجب على المستخدم صراحةً أن يحاطر بعدم قابليته للصلاحيّة ، عندما يكون التأثير بمتصل أو ضرراً أو غير ذلك ، فيما يتعلق باستخدام المعلومات التي يحتويها أو المنتج نفسه. فورث ، المعلومات الواردة في هذا المستند مغطاة دون الرجوع إلى أي قضايا ملكية فكرية داخلية ، بالإضافة إلى أي مشكلات دولية قد يتم مواجهتها في الولايات المتحدة. تلك الاسئلة يجب التحري عنها من قبل المستخدم. المعلومات الواردة هنا معطاة دون الرجوع إلى أي مشاكل دولية قد يتم مواجهتها في الولايات المتحدة. تلك الاسئلة يجب التحري عنها من قبل المستخدم. تلك الاسئلة يجب التحري عنها من قبل المستخدم.