



### وصف المنتج

صُمم PP 528K بإضافات نواة متقدمة وتم تطويره خصيصاً لتطبيقات التشكيل الحراري داخل الخط وخارج الخط. يشمل PP528K الميزات التالية:

صلابة عالية  
وضوح جيد  
استقرار الأبعاد جيد جداً ، سهولة المعالجة ودورة أسرع

### تطبيقات نموذجية

يستخدم PP 528K لإنتاج عبوات مختلفة بشكل أساسي للأغذية والمشروبات الصحية منتجات مثل الأكواب والصواني والأغطية.

### البيانات النموذجية

ملكيات	وحدة	قيمة (1)	طريقة ASTM
<b>خصائص الراتنج</b>			
معدل تدفق الذوبان عند 230 درجة مئوية و كثافة حمل 2.16 كجم عند 23 درجة مئوية	ز / 10 دقيقة. كجم / 3م	3 905	د 1238 د 792
<b>الخصائص الميكانيكية (2)</b>			
قوة الشد عند استطالة الشد @ معامل الانحناء الناتج (1) % ثابت) قوة تأثير Izod المحززة عند 23 درجة مئوية صلابة روكويل ، R-Scale	الاقم والكروب الذهبية % الاقم والكروب الذهبية ي / م -	45 10 1850 35 102	د 638 د 638 د 790 أ د 256 د 785
<b>الخصائص الحرارية (2)</b>			
نقطة التليين فيكات درجة حرارة انحراف الحرارة @ 455 كيلو باسكال	درجة مئوية درجة مئوية	150 120	د 1525 ب د 648

(1) القيم النموذجية ؛ لا ينبغي أن تفسر على أنها حدود المواصفات.  
(2) بناء على عينات مصبوبة بالحقن.

### تنظيم الغذاء

مناسب لتطبيق ملامسة الطعام. تتوفر معلومات مفصلة في ورقة بيانات سلامة المواد ذات الصلة ولمزيد من المعلومات المحددة ، يرجى الاتصال بالممثل المحلي لسابك للحصول على الشهادة PP 528K

### التخزين والمناولة

يجب تخزين راتينج PP لمنع التعرض المباشر لأشعة الشمس و / أو الحرارة. يجب أن تكون منطقة التخزين جافة ويفضل ألا تتجاوز 50 درجة مئوية. لن تقدم (سابك) ضماناً لظروف التخزين السيئة التي قد تؤدي إلى تدهور الجودة مثل تغير اللون والرائحة الكريهة وأداء المنتج غير المناسب. يُنصح بمعالجة راتينج PP في غضون 6 أشهر بعد التسليم.

---

المؤسسة السعودية للصناعات الأساسية ، ص.ب 5101 ، الرياض 11422 ، المملكة العربية السعودية ، هاتف: 2258000 1 966

فاكس: 2259000 1 966

التسويق الفني

هاتف: 2659166 1 966

فاكس: 2653544 1 966 رقم

مجاني 1245577 800

مبيعات PP:

فاكس: 2258771 1 966 موقع

الالكتروني: [www.sabic.com](http://www.sabic.com)

---

إشعار: يُعتقد أن المعلومات والبيانات الواردة هنا صحيحة وقد تم تقديمها بحسن نية ، ولكن نظراً للعديد من العوامل الخاصة التي تخرج عن نطاق معرفتنا وسيطرتنا وتؤثر على استخدام المنتج ، لم يتم تقديم أي ضمان أو ضمنيًا معه فيما يتعلق بهذه المعلومات ، ولا نقدم أي حصانة ضد التعدي.